

B320 BODY-PROT HS

Protector antigavilla repintable

Página 1 de 2
Nov 2015, rev.3**A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:**

Producto HS a base de resinas y gomas disueltas con alto contenido en sólidas, insonorizante monocomponente, para la protección de bajos, interiores, pasos de rueda. Su característica principal es la protección e insonorización de los bajos y cavidades del vehículo, extremadamente flexible, resiste los impactos de gravilla, el agua, los carburantes así como las vibraciones. Producto repintable en sus tres colores.

B) NOTAS TECNICAS:

Composición: Resinas acrílicas, gomas disueltas y pigmentos .
Residuo seco: > 92%
Peso específico: 1,10 + - 0,1
Color: Negro, gris y blanco.
Datos de seguridad: Ver hoja de seguridad.
Conservación: 12 meses
VOC: 2004/42//IIB(e)(840)350

C) PREPARACION DEL SOPORTE:

* Lámina zincada, aluminio, acero, plástico.

* Pinturas Originales, o Pinturas Viejas bien consolidadas.



* Limpiar bien la superficie a tratar con **V09/V10Desengrasante y 1020 Bayeta Desengrasante** y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.

* Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijarse y limpiar antes de aplicar.

D) ADVERTENCIAS:

- * No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C.
- * Previamente a la utilización de su primer uso, agitar enérgicamente durante algún minuto
- * Transcurrido el tiempo fuera polvo de 20-25 minutos a espesores normales (hasta 250-300 micras), se puede pintar encima con cualquier esmalte de carrocería o fondo.
- * Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.



B320 BODY-PROT HS

Protector antigavilla repintable

 Página 2 de 2
 Nov 2015, rev.3

E) APLICACIÓN:

 2-5 bar según acabado a 20 cm. de distancia.
 1-2 manos


2-4 h. a 20°C según espesor



2-3' a 1 m.

SPRAY



* Agitar el envase y aplicar a una distancia de 10-15 cm de la parte a tratar.



El texturado puede cambiar su grosor dependiendo de la Distancia

* Para obtener capas gruesas efectuar más de una aplicación de 5 a 8 minutos.



* 5-10' a 20°C


F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN:

* Con disolvente nitro o de limpieza.

G) CONTINUACION DE LA APLICACIÓN:

 Pintura de acabado bicomponente
 Pintura de acabado base disolvente
 Pintura de acabado base agua

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

