

Barniz Acrílico UHS 2K 420 conforme a los límites de categoría impuestos por la Directiva 2004/42/CE.

VOC

420 g/l
2004/42/IIB
(d)(420)420

SUPERFICIES

Base bicapa disolvente o acuosa

	2:1 con Catalizador C67/C68/C69	Pot-life 45' a 20°C
	19" - 20"	DIN 4 mm a 20°C
	Pico de fluido 1,2 - 1,4 mm Presión 2-3 bar	Aplicar media mano de anclaje
	5'-10'	evaporación según condiciones ambientales
	Pico de fluido 1,2 - 1,4 mm Presión 2 - 3 bar	Aplicar una mano completa Espesor total: ½ + 1 = 50-60 micras
	5'-10'	(de evaporación según condiciones ambientales)
	12 h 25' -30'	a 20°C reales a 60°C
	12' a 1 m.	

Limpieza
útiles

Con disolvente de limpieza

Peso
Específico

0,99 ± 0,03

Materia
Prima

Resina acrílica hidroxilada.

Datos
Seguridad

Consultar Ficha de Seguridad

Advertencias

Los barnices acrílicos son muy susceptibles a la humedad.
Respetar las instrucciones de uso.
No utilizar el producto a temperaturas inferiores a los 10°C.
Conservar en lugar fresco y seco.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Junio 2011



INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA I.C.R. S.p.A.
42100 Reggio Emilia - Italia - Via M. Gasparini, 7 Tel. 0039/0522.517803 - Telefax 0039/0522.514384
42025 Cavriago (RE) - Italia - Via Nizzola, 5 - Tel. 0039/0522.371818 - Telefax 0039/0522.575110
e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it

ICR Ibérica, S.A.

C/ Guillem Rovirasa, nº 18-24 - 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - SPAIN
Tel. 0034/93 893 2695 Fax 0034/93 814 3495
e-mail: info@icribérica.com - www.icribérica.com



SPRINT

H69 BARNIZ VANTIX UHS 2K

VOC < 420 g/l

- Novedad absoluta en el ámbito de los barnices acrílicos UHS en el Car Refinish, gracias a las propiedades reológicas del producto, que le proporcionan una notable resistencia al descolgado, garantizando una óptima distensión.
- Otras características importantes son la facilidad en la aplicación, la óptima distensión, el elevado brillo y el rápido secado.
- Especialmente indicado para ciclos con base bipaca al agua, donde permite obtener una reducción importante del efecto de absorción de la base bicapa al agua.
- Conforme a los límites de categoría impuesto por la Directiva 2004/42/CE.

